

Montage limningar

ABRA Import Adhesives

PRODUKT	TYPISK LIMAPPLIKATION
Ej tejplim Abramelt 125 Abramelt 145F Abramelt D2586 Abramelt 2409 Ultra Abramelt W450/UV	PP-plast PP-plast, hög värmebeständighet Allround, lång öppen tid Kartong, trä mm, rel. lång öppen tid Allround, lång öppen tid
Tejplimmer Abramelt D2504 Abramelt D74 Abramelt W746LV Abramelt R548 Abramelt E2323LV	Allround, bra till gummi/EPDM Bra tejpmontagelim, stark fog Bra tejpmontagelim, låg viskositet Tejp, mycket låg viskositet, lågtemplim Tejp, Hög värmebeständighet
PU-smältlim UH6271	Allround, låg viskositet, medel-lång öt
Montagelim patroner PF41109 PF41110	PU montagelim, 1-k, limmar "allt" Hybrid montagelim, limmar "allt", transparent & grått



Montage limningar ABRA Import Adhesives

Lim	Typ	Viskositet	Öppen tid Sekunder	R&B °C
145F	APAO	2 500@180°C	60	145
AM125	APAO	3 000@180°C	15-20	125
C2409	EVA	350@160°C	11-12	72
D2586	APAO/SIS	4 000@160°C	45	100
W450/UV	APAO	4 400@160°C	3-5 min	89
E2323 LV	SIS	22 000@170°C	PSA	122
D2504	SIS	4 700@177°C	PS/180 s	75
D74	SIS	6 500@170°C	PS	93
W746LV	SIS	4 000@160°C	PS	78
R548	SIS	650@160°C	Medium/PS	87
UH6271	PU-hm	5 000@120°C	40	---
PF41109	PU	Tixotrop	Lång	---
PF41110	Hybrid	Tixotrop	Lång	---

