

Förpackning & förslutning

ABRA Import Adhesives

PRODUKT	ANVÄNDNING
Abramelt C184/OL Abramelt C34 Abramelt C2285	Kartong & well, snabb Kartong & well, medium ö.t. Kartong & well, snabb, värmebeständig
Abramelt C2409 Ultra Abramelt C2700	Kartong & well, lång ö.t., låg visk, låg temp Allround, metallocene typ
Abramelt W746LV Abramelt R548	För svåra ytor, tejp lim För svåra ytor, mycket låg visk, låg temp
Abramelt S417	Palletteringslim, svagt smetig fog
DuraPur UH6070V	Utmärkt vidhäftning, helt transparent!



Förpackning & förslutning

ABRA Import Adhesives

Lim	Typ	Viskositet	Öppen tid Sekunder	R&B °C
C184/OL	EVA	1 000@160°C	1-3	110
C34	EVA	1 300@160°C	9-10	108
C2285	EVA	1 400@160°C	1-2	110
C2409	EVA	350@160°C	11-12	72
C2700	Metallocene	1 000@160°C	3-4	106
W746LV	SIS	4 000@160°C	PSA	78
S417		1 100@170°C	PSA	88
R548	SIS	650@160°C	PSA	87
UH6070V	PU-hm	11 000@120°C	Lång	---

